



BLAST

CERA ACRÍLICA PARA ALTO TRANSITO

APLICACIÓN Y FORMA DE USO

Para superficies excesivamente transitadas.

- Se aplica en forma de ochos en capas delgadas, se sugiere pasar entre 4 a 5 manos de cera con espacio de 30 a 40 minutos entre mano y mano. Si se desea lustrar con máquinas de alta velocidad, se recomienda dejar pasar 24 hs. después de aplicar la última mano. Deja sobre las superficies tratadas un film de extrema dureza y resistencia que produce un brillo resplandeciente denominado "Aspecto Mojado". Posee brillo propio pero si se trata con máquinas de alta, ultra-alta velocidad, plastifica la superficie logrando el film de extrema dureza y brillo "Aspecto Mojado". Posee un alto contenido de sólidos (superior al 25 %) que garantiza mayor rendimiento y mejor cobertura, comparándola con productos de similares características.

PRESENTACION

- Bidón de 5 lts.
- Caja de 4 unidades.
- Pallet de 50 cajas.
- Tambor de 200 litros.

DATOS TÉCNICOS

- Aspecto: liquido
- Color: amarillo
- Olor: característico
- pH: 8

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos y piel irritada, enjuagar con abundante agua. En caso de irritación persistente consulte a su médico. Enjuague y seque las manos luego de utilizar el producto. En caso de ingestión, beber abundante agua y consultar a un médico. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160. SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas (011) 4658-7777/ 4654-6648. Hospital Gutierrez (011) 4962-6666/ 2247.

NOTAS

Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco. Producto destinado al uso profesional. Con restricción al personal cualificado. Ficha de Seguridad disponible para usuarios profesionales. Para otras utilizaciones consultar el Departamento Técnico de SEIQ GROUP S.A.